



Solan 470 Floor Tiling | סולן 470 לריצוף

מפרט טכני לריצוף גרניט פורצלן, שיש ואבן

הינו מוסף לטקס מיוחד משמש להדבקת אבן, שיש ע"ג קירות או רצפה לעבודות פנים וחוץ. משפר את תכונות הטיט ומחזק את התערובת.

תיאור המוצר:

- | | | |
|--|---|---|
| <p>שימושים:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ טרצו קרמיקה ○ גרניט פורצלן. ○ אבן. ○ שיש ועוד... | <p>ניתן להשתמש בהדבקת:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ טרצו קרמיקה ○ גרניט פורצלן. ○ אבן. ○ שיש ועוד... | <p>ניתן ליישום בתור :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ מוסף לעבודות כלליות במינון 10%-15% מכמות הצמנט(ריצוף). ○ מוסף לטיט לבן / טיח שחור להדבקת בלוקים או תיקונים. |
|--|---|---|

אזהרות:

נתונים טכניים:

- אין להוסיף שום חומר או תוסף כלשהו לדבק כגון גבס או מוצרים המכילים גבס.
- אין להשתמש מחדש בתערובת אשר החלה הידרציה.
- שחל חומרים לבניין ממליצה להשתמש בכפפות ומשקפי מגן המתאימים לאבקות, במידה והחומר בא במגע עם העיניים/העור יש לשטוף בהרבה מים.
- טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך הנחיות.

○	משקל	18 / 200 / 1000 ליטר (+-5%)
○	טמפ' ניתנת ליישום	5°-35°
○	משך השמישות לעבודה	עד 120 דקות
○	ייבוש ראשוני	48 שעות
○	אחסון(זמן מדף)	12 חודשים
○	חוזק מתיחה	מעל 0.5 מגפ"ס
○	בדיקות מכון תקנים	25 112 042 48

תכונות:

- עובי שכבה מקשרת לריצוף 3-5 מ"מ.
- שומר על תכונותיו בטמפרטורה עד 35°C.
- במידה והטמפ' חמה יותר יש לעבוד בצל.
- על התשתית לעמוד בדרישות תקן 5566 חלק ב'.

שחל חומרים לבניין עומדת לרשותכם בייעוץ ובהדרכה. מפעלנו עובד תחת הוראות הפיקוח המחמירות של תקן ISO 9001 ומבטיח לשווק חומרים העשויים מרכיבים מעולים. במידה ויש ספק אם החומר מתאים לצרכי הלוקוח יש אפשרות ליצור קשר עם נציגי החברה.



הכנת התשתית:

נקה התשתית מחלקי בטון וטיח רופפים, אבק לכלוך, שומנים, צבע ומכל גורם כלשהוא העלול להוות שכבת שכבת הפרדה להדבקה, יש לשטוף את המשטחים מאבק או ממלחים (אם מדובר בסביבה ימית) היכולים לגרום לכשל בהדבקות לתשתית, יש לחתוך ברזל, חוטי קשירה או מסמרים יש להוריד ולנקות שיירי עץ, למלא קיני חצץ, חורים ומרווחים בין הבלוקים (פוגות), יש לשטוף את התשתית 12 שעות לפני תחילת העבודה. מומלץ לבצע התזת מים בלחץ גבוה במיוחד (מעל 150 אטמ') הניקוי יוריד שכבה דקה של צמנט ו/או שאריות לכלוך דבוקות עד לחשיפת קצות האגרטים בגוף הבטון. ודא שהתשתית מסוגלת לשאת את כל שכבות הטיט וציפוי הגמר. ועל התשתית לעמוד בדרישות תקן 5566 חלק 2 [ריצוף]

אופן הביצוע:

הכן תערובת של צמנט טרי+ חול נקי (ביחס 1 נפח צמנט 2 נפח חול) או טיט מוכן בנפח (טיט לריצוף ללא מעכבים, סיד או חומרי תוספות). הוסף 10%-15% מכמות הצמנט ומים בכמות הנדרשת [בהתאם לסמיכות הרצויה] הערבוב בעזרת מערבול או ידנית, עד קבלת חומר הומוגני וללא גושים. **מרח שחלפיקס אייר 472** בשיטת סנדוויץ', גם על התשתית וגם על גב האריח כשהם נקיים מאבק. מרח את הטיט שהתקבל ע"ג התשתית עם הדבק והנח את האריח.

ניקוי כלים :

ניקוי כלים ייעשה מיד לאחר היישום כשהתערובת עדיין טריה.



Solan 413

שחר **shahal**
חומרים לבניין בע"מ Building Materials Israel LTD

שחר



PAGE 2

מפרט טכני