



ShahalFlex 465

שחלפלקס 465

ממברנת איטום אלסטומרית גמישה

תיאור המוצר: שחלפלקס 465 הינו חומר איטום אלסטומרי גמיש על בסיס גומי סינטטי (S.B.R) לאיטום בהברשה/ברולה. על גבי הממברנה ניתן להדביק בדבק תואם, אריחים כדוגמת: קרמיקה, פסיפס, אבן וכו'..

שימושים:

מתאים ליישום ע"ג תשתיות כגון:

משמשת לאיטום:

- בטון.
- טיח.
- גבס.
- עץ, צמנטבורד, וילהבורד*
- בשימוש פריימר בלבד

- מרפסות.
- מרתפים.
- אמבטיות.
- סאונות
- בריכות

יתרונות:

- ✓ מערכת איטום גמישה על המערכות הצמנטיות המוכרות.
- ✓ קלה, נוחה, פשוטה ומהירה ליישום.
- ✓ חוסכת זמן עבודה.
- ✓ עמידה במים ובמים עומדים.
- ✓ אינה רעילה ומתאימה לעבודה במקומות לא מאווררים
- ✓ מהווה מחסום אדים.
- ✓ ניתן להדביק עליה אריחים.
- ✓ ניתן לקבל בשני גוונים לאינדקציית כיסוי שתי השכבות.

נתונים טכניים:

משקל	22 ק"ג
חוזק הדבקות לבטון	2.2 מגפ"ס
גמישות	150% התארכות
עמידות בלחץ חיובי	7 אטמוספרות
ייבוש ראשוני	30 דקות
אחסון(זמן מדף)	6 חודשים
בדיקות מכון התקנים	88 1 120 472 4
תצרוכת	1 ק"ג למ"ר

הדבקת אריחים:

- לאחר יישום של 2 שכבות (ניתן לקבל 2 צבעים)
- רק לאחר ייבוש המערכת
- בדבקים המומלצים ע"י החברה.
- ראה – שחלפיקס AIR.

שחל חומרים לבניין עומדת לרשותכם בייעוץ ובהדרכה.

מפעלנו עובד תחת הוראות הפיקוח המחמירות של תקן

ISO 9001 ומבטיח לשוק חומרים העשויים מרכיבים מעולים. במידה ויש ספק אם החומר מתאים לצרכי הלקוח יש אפשרות ליצור קשר עם נציגי החברה.





פריימר:

במקרים מיוחדים (עץ, צמנטבורד וכו') יש ליישם פריימר שחל 465 על התשתית לפני היישום, (בכל מקרה ניתן להתקשר עם המחלקה הטכנית לייעוץ).

הכנות והוראות שימוש

נקה את התשתית מחלקי בטון וטיח רופפים, אבק, לכלוך ומכל גורם כלשהו

העלול להוות שכבת הפרדה להדבקה.

ביישום על רצפות יש לדאוג לרולקות ולסתימת חורים במידה וישנם, רצוי ליישם על תשתית חלקה ככל שניתן.

- ❖ לפני היישום יש לערבב את החומר שבדלי.
- ❖ המריחה תעשה בשתי שכבות סה"כ 1-1.2 ק"ג/מ"ר, ניתן לקבל את החומר בשני גוונים, גוון לכל שכבה חזאת לצורך אינדיקציה.
- ❖ במפגשים בפינות של קירות בין רצפה לקירות ובין אלמנטים שונים כמו לוחות גבס יש להכניס ארג או רשת מתאימה בין השכבות כך שהארג "מוטבע" על רטוב ומיד עולים עליו בשכבה נוספת לכיסוי.
- ❖ במידה ונוצרו בועות ניתן לשטח אותם בעודם טריים.
- ❖ המריחה תעשה באמצעות רולר או מברשת.
- ❖ בכל מקרה צבע הגוון הטרי, בהיר מהצבע היבש כך שניתן להבחין בין השכבות, חזאת במהלך הביצוע בלבד.
- ❖ בדיקת הצפה לאחר 3-7 ימים בכפוף לתנאי האשפחה.
- ❖ הממברנה מיועדת גם לאיטום משטחים החשופים לשמש.
- ❖ בבריכות שחיה חיצונית למבנה יש להצל את שטח העבודה.

האחריות על התאמת החומר לשימוש הספציפי מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר ליישום המבוקש לפני השימוש.



שחל פלקס 465

