



Shahalfix 707

שחלפיקס 707

אבקה צמנטית רב תכליתית המהווה פתרון למגוון יישומים בבניין

תיאור מוצר:

תוסף אבקתי המיוצר על ידינו לפי ידע חדיש ומתקדם ביותר. "שחלפיקס 707" בתוספת מים (תלוי בתערובת הרצויה) אשר מאפשר ביצועים מעולים בהדבקה, בעל עמידות מצויינת וחזק הידבקות גבוהה מאוד.

יתרונות:

- שפכטל ומיקוטופינג בעל עמידות מעולה.
- משמש כמעט כל היישומים הנדרשים לחוץ ופנים באתר הבניה.
- מתאים לחדרים רטובים.
- ניתן לשיוף בקלות לרמת חלקות גבוהה.
- אינו מאבד תכונותיו בכל תנאי מזג אוויר ולאורך זמן.

שימושים:

- שפכטל חוץ ופנים.
- להרבצה צמנטית על מגוון רחב של תשתיות
- הדבקת אריחים (C2TE).
- רובה צמנטית.
- תשתית להטבעת סיליקון.
- מיקרוטופינג על משטחי מדה מתפלסת ובטון (בשילוב שחללטקס 417 מדולל 50% כמים לתערובת).

ניתן לישום ע"ג:

- לוחות גבס
- צמנט-בורד/וילה-בורד
- בלוקים/לבנים
- קירות בטון/טיח ועוד..

נתונים טכניים:

משקל אריזה	20 ק"ג
טמפ' ניתנת ליישום	5°-35°
ייבוש ראשוני	24 שעות
אחסון(זמן מדף)	12 חודשים
חוזק מתיחה	מעל 1.0 מגפ"ס
תצרוכת אופיינית	1 ליטר למ"ר בעובי 1 מ"מ
צריכת מים	8-9 ל' לשק
צבע	White

אזהרות

- אין להוסיף שום חומר או תוסף כלשהו לדבק כגון גבס או מוצרים המכילים גבס.
- שחל חומרים לבניין ממליצה להשתמש בכפפות ומשקפי מגן המתאימים לדבקים, במידה והחומר בא במגע עם העיניים/העור יש לשטוף בהרבה מים.
- טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות.
- אין להרטיב את הדבק 24 שעות אחרי השימוש[להימנע מעבודה בימים גשומים]

שחל חומרים לבניין עומדת לרשותכם בייעוץ ובהדרכה.

מפעלנו עובד תחת הוראות הפיקוח המחמירות של תקן ISO 9001 ומבטיח לשווק חומרים העשויים מרכיבים מעולים. במידה ויש ספק אם החומר מתאים לצרכי הלקוח יש אפשרות ליצור קשר עם נציגי החברה.





הכנת התשתית:

נקה התשתית מחלקי בטון וטיח רופפים, אבק לכלוך, שומנים, צבע ומכל גורם כלשהוא העלול להוות שכבת הפרדה להדבקה, יש לשטוף את המשטחים מאבק או ממלחים (אם מדובר בסביבה ימית) היכולים לגרום לכשל בהדבקות שחלפיקס 707 לתשתית, יש לחתוך ברזל, חוטי קשירה או מסמרים יש להוריד ולנקות שיירי עץ, למלא קיני חצץ, חורים ומרווחים בין הבלוקים (פוגות) בעזרת תערובת השחלפיקס 707 ביישום הדבקת אריחים ודא שהתשתית מסוגלת לשאת את כל שכבות הטיח וציפוי הגמר, חחק הרקע לא יקטן מ- 0.5 מגפ"ס ועל התשתית לעמוד בדרישות תקן 2378 ו-1920 להדבקת ציפויים קשיחים.

הוראות שימוש:

הוסף מים כנדרש וערבב עד קבלת חומר הומוגני, מרח את התערובת על תשתית נקייה בעזרת מרית/מאלג' עם הצד הישר בעובי 3-5 מ"מ בשטח כיסוי של 100%. יש להקפיד על טמפ' עבודה מתאימה וסביבה ויבשה (ראה נתונים טכניים). בהדבקת אריחים יש לדגום באמצעות שליפת האריח ע"י גורם מוסמך. במהלך ההדבקה יש לוודא כי עובי ההדבקה עונה על הדרישות ולהקפיד למרוח גם על התשתית וגם על גב האריח. בשימוש המוצר כמיקרוטופינג למדה מתפלסת יש לערבב את המוצר עם שחללטקס 417 ומים יחד ולמרוח שכבה דקה על התשתית. ניקוי כלים ייעשה מיד לאחר ההדבקה כשהדבק עדיין טרי. הדבק אינו יכול לגשר על עיוותים / דפורמציות קיצונים אשר קיימים בלוחות תשתית מסוימים במקרים כאלו יש להיוועץ עם המחלקה הטכנית.

