

Shahalcrite 471 |

דבק על! להדבקת כל סוגי האריחים, גמיש מאוד על בסיס לטקס SBR

שחלקריט 471

פריימר

אריחים עם רשת, יש למרוח על גב האריח 24 שעות לפני הריצוף פריימר שחלמיקס.
על פני תשתית לא סופגת וריצוף סוג ב', יש למרוח 24 שעות לפני הריצוף פריימר שחלמיקס.
יש למרוח על כל גב האריח והריצוף. ערבב את נוזל פריימר שחלמיקס עם תכולת שק שחלמיקס עד קבלת חומר נוזל למריחה.
למרוח עם מאלג' משונן בעובי שלא עולה על 2 מ"מ.



שחל חומרים לבנין עומדת לרשותכם בייעוץ ובהדרכה.
מפעלנו עובד תחת הוראות הפיקוח המחמירות של תקן ISO 9001 ומבטיח לשווק חומרים העשויים מרכיבים מעולים. במידה ויש ספק אם החומר מתאים לצרכי הלקוח יש אפשרות ליצור קשר עם נציגי החברה.

א. תעשייה באר טוביה

ת.ד. 167

קרית מלאכי 8310102

08-8584444

www.shahal.net

fax :08-8507227

הכנות והוראות שימוש

- נקה את התשתית מחלקי בטון וטיח רופפים, אבק, לכלוך ומכל גורם כלשהו העלול להוות שכבת הפרדה להדבקה.
- אין להרטיב את האריחים לפני השימוש וזאת בכפוף להוראות היצרן, יש לשטוף את התשתית 12 שעות לפני תחילת העבודה.
- ודא שהתשתית מסוגלת לשאת את כל שכבות הטיח וציפוי הגמר, כאשר חוזק הרקע לא יקטן מ-1.0 מגפ"ס ועל התשתית לעמוד בדרישות התקן.
- ערבב בעזרת מערבול מכני את כל תכולת שק השחלמיקס (25ק"ג) עם כ-6-7 לי של שחלקריט, המתן כ-10 דקות וערבב שנית.
- ניתן לערבב ביחס: 2 חול 1 מלט.
- מרח בעזרת הצד הישר של המרית המשווננת (מאלג') על התשתית שכבה של 3-5 מ"מ תערובת דבק ויישר את השטח.
- עבור על שכבת תערובת הדבק הטרי עם הצד המשוונן של המרית בזווית של 45°-60° בהתאם לעובי ההדבקה הנדרש. יש למרוח גם את גב האריח בשכבה של תערובת דבק. **רטוב על רטוב!** (יש למרוח גם על התשתית וגם על גב האריח).
- השאר פוגות פתוחות של מינימום 3 מ"מ לפי סוג וגודל האריחים ובהתאם לדרישת המותכנן. פוגות יש למלא לפחות 48 שעות לאחר ההדבקה ברובה ע"פ הנדרש.

אזהרות

- אין להוסיף שום חומר לתערובת מלבד מלט וחול. אין להוסיף מים!
- אין להשתמש מחדש בתערובת אשר החלה הידריציה.
- שחל חומרים לבנין ממליצה להשתמש בכפפות ומשקפי מגן המתאימים לאבקות, במידה והחומר בא במגע עם העיניים/העור יש לשטוף בהרבה מים.
- טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.

תכונות ושימושים עיקריים

- הינו דבק להדבקת אריחים רב עוצמה, גמיש ובעל חוזק לגזירה גבוהה במיוחד ע"ב S.B.R לטקס.
- משמש להדבקת אריחים על בטון יצוק, בלוקי איטונג, בלוקי בטון, לוחות גבס, טיח וכדומה.
- קל ונוח ליישום על קירות ומרצפות במלט וחול בלבד / שחלמיקס.
- מתאים לאריחים מסוג: קרמיקה ופורצלן בעלי ספיגות עד 10%, שיש, אבן טבעית, אבן "נורכרית", סיליקט וכדומה.
- עובי שכבת הדבק 30-5 מ"מ
- שומר על תכונותיו בטמפרטורה עד 70°C.
- הינו דבק להדבקת אריחים רב עוצמה, גמיש ובעל חוזק לגזירה גבוהה במיוחד ע"ב S.B.R לטקס.

תזנים טכניים של שחלקריט 471

כמות	18 ליטר (נוזל)
טמפ' ניתנת ליישום	5°-35°
משך זמן חופשי	מועל 30 דקות
משך השמישות לעבודה	עד 120 דקות
ייבוש ראשוני	48 שעות
אחסון(זמן מדף)	6 חודשים
חוזק מתיחה	מועל 1.0 מגפ"ס
בדיקות מכון תקנים	9611901179
תצרוכת אופיינית	1-2 ליטר למטר בעובי 0.5 ס"מ

הרכב הדבק

תערובת הדבק מבוססת על SBR לטקס, אל התערובת יש להוסיף חול ומלט בלבד ללא מים *סט= 3 שקי שחלמיקס ודלי שחלקריט 471.

סוג הדבק

C2TES2

- *חזק ביותר(באוויר, במים ובחום).
- * ובעל חוזק לגזירה גבוהה במיוחד.
- *ללא גלישה וגמיש במיוחד.
- *אינו מכתים את האבן.