



ShahalFix Air 472

שחלפיקס אייר 472

דבק קל חזק וגמיש המשמש להדבקת כל סוגי האריחים: לשימוש פנים וחוץ.

דבק קל על בסיס צמנט לבן להדבקת אריחים, לשימוש פנים וחוץ.

תיאור המוצר:

קל ונוח ליישום על קירות ולריצוף בתוספת מים בלבד.
אינו מכיל חול ואינו מכתים את האריחים.

שימושים:

מתאים להדבקת:

משמש להדבקה על:

- שיש, אבן טבעית.
- גרניט פורצלן, קרמיקה, סיליקט ועוד...
- אריחים מלאכותיים / חיפויים גמישים.
- אריחים עד 10% ספיגות.

- בטון יצוק.
- בלוקים.
- לוחות גבס(ירוק/אדום).
- לוחות צמנט, Strong Board, Shera ועוד...
- טיח, שכבת הרבצה, טיט ועוד...

אזהרות:

- אין להוסיף שום חומר או תוסף כלשהו לדבק כגון גבס או מוצרים המכילים גבס.
- אין להשתמש מחדש בתערובת אשר החלה הידרציה (להתקשות).
- שחל חומרים לבניין ממליצה להשתמש בכפפות ומשקפי מגן המתאימים לאבקות, במידה והחומר בא במגע עם העיניים/העור יש לשטוף בהרבה מים.
- טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות.
- לפני יישום על טיח/לוחות גבס יש ליישם פריימר 472 של חברת שחל.

נתונים טכניים בתוספת מים בלבד:

משקל	9 ק"ג (+5%)
משקל מרחבי	500-650 kg/m ³
טמ' ניתנת ליישום	5°-35°
משך זמן חופשי	30 דקות+
משך השמישות לעבודה	120 דקות+
ייבוש ראשוני	48 שעות
אחסון(זמן מדף)	6 חודשים
חוזק מתיחה	מועל 1.0 מגפ"ס
תצרוכת אופיינית (יבשה)	660 ג' למ"ר בעובי 1 מ"מ
תו תקן 4004 מס'	77766
סוג דבק	C2TES1

תכונות:

- עובי שכבת הדבק 3-10 מ"מ.
- שומר על תכונותיו בטמפרטורה עד 70°C.
- לשימוש פנים וחוץ.
- מתאים לדרישות ת"י 1555 ובעל תו תקן ישראלי 4004.
- מתאים לשימוש בחדרים רטובים.



שחל חומרים לבניין עומדת לרשותכם בייעוץ ובהדרכה. מפעלנו עובד תחת הוראות הפיקוח המחמירות של תקן ISO 9001 ומבטיח לשווק חומרים העשויים מרכיבים מעולים. במידה ויש ספק אם החומר מתאים לצרכי הלקוח יש אפשרות ליצור קשר עם נציגי החברה.



נקה את התשתית מחלקי בטון וטיח רופפים, אבק, לכלוך ומכל גורם כלשהו העלול להוות שכבת הפרדה להדבקה, במידת הצורך השתמש בפריימר 472.

- אין להרטיב את האריחים לפני השימוש זאת בכפוף להוראות היצרן, יש לשטוף את התשתית 12 שעות לפני תחילת העבודה.
- במידה והתשתית חלשה ואיננה מסוגל להחזיק את שכבת הגמר יש למרוח פריימר 472 מוכן לשימוש על התשתית בעזרת רולר / מברשת. יש להמתין לייבוש מלא של הפריימר עד להספגות כתמים לבנים ולוודא התחזקות התשתית [פני השטח אינם מתפוררים].
- זמן ייבוש פריימר 472 מוכן לשימוש לפחות 30 דק' מסיום המריחה.
- **** בתשתיות לא סופגות : יש למרוח שכבה דקה של שחלפיקס אייר 472 בשילוב פריימר 472 ביחס 2 שקים על כל דלי 18 ליטר ללא מים, יש להמתין 24 שעות לייבוש.**
- **** ריצוף סוג ב', עץ, פח מגולוון, אריחים עם רשת ועוד...**

הוראות שימוש

- דא שהתשתית מסוגלת לשאת את כל שכבות הטיח וציפוי הגמר, כאשר חזק הרקע לא יקטן מ-0.5 מגפ"ס ועל התשתית להיות יבשה ולעמוד בדרישות התקן.
- רוח או שמש ישירה עלולים לפגוע בזמן העבודה של הדבק, יש לסגור / להצל את מקום העבודה.
- ערבב בעזרת מערבל מכני את כל תכולת שק השחלפיקס עם כ 7-9 לי' של מים, המתן 2 דקות וערבב שנית.
- מרח בעזרת הצד הישר של המרית המשוננת (מאלג') על התשתית שכבה של כ-3 מ"מ תערובת דבק וישר את השטח.
- עבור על שכבת תערובת הדבק הטרי עם הצד המשונן של המרית בזווית של 45°-60° בהתאם לעובי ההדבקה הנדרש על 100% משטח כיסוי הלוח / הבלוק.
- יש למרוח גם את התשתית וגם את גב האריח בשכבה של תערובת דבק. **רטוב על רטוב!** (יש למרוח גם על התשתית וגם על המוצר המודבק).
- השאר פוגות פתוחות של 3 מ"מ מינימום בנקודות המפגש עם האריחים בהתאם לדרישת המתכנן, יש להשאיר מרווח תנועה בין הקירות והחלונות בהתאם לנדרש בתקן.
- פוגות יש למלא לפחות 48 שעות לאחר ההדבקה ברובה ע"פ הנדרש.

תערובת המבוססת על צמנט לבן, מוספים מיוחדים ואגרנטים קלים.

הרכב החומר

